

## PRIMER UNIVERSAL - PN-09-2784

**Descrição:** Primer mono componente de secagem rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação e excelente aderência quando aplicado sobre o Wash Primer.

**Uso:** Indicado para pinturas gerais ou parciais em substrato metálico e fibra de vidro em repintura automotiva. Utilizado também na indústria de autopeças.

	<b>Catalisador</b>	-
	<b>Relação de Mistura (Volume)</b>	-
	<b>Diluição</b>	Diluir de 80 % a 100 % com diluente DI - 11 - 2842
	<b>Viscosidade de Aplicação (25 C)</b>	18 a 20 segundos CF - 4
	<b>Vida útil da mistura - Pot Life (25 C)</b>	-
	<b>Equipamento</b>	Pistola Gravitacional/convencional Pressão de ar entre 35-40 lbs/ pol <sup>2</sup> Bico 1,8 a 2,0 mm
	<b>Aplicação</b>	Aplicar a 1 a 2 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos 15 a 20 micrômetros por demão
	<b>Secagem</b>	Ao ar: Estufa: Toque: 5 - 10 minutos      Flash Off: 10 a 15 minutos Manuseio: 10 - 20 minutos      Ciclo: 30 minutos à 60 C
	<b>Lixamento</b>	Mínimo 30 minutos Utilizar lixa 320 e finalizar com 600 ou 800

## ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:

### Preparação de superfície

A superfície a ser pintada deverá ser seca e isenta de impurezas de ferrugem, pó, graxas, óleos ou qualquer outro contaminante que possa comprometer o desempenho do produto.

Para metais ferrosos e não ferrosos, preparar a superfície com Desengraxante e aplicar o Wash Primer para perfeita aderência.

Para fibra de vidro, eliminar totalmente o desmoldante através de lixamento ou jateamento leve.

### Desempenho na aplicação

Assegure-se que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem.

Respeitar a diluição máxima indicada. Excessiva diluição do primer poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada.

Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização. Antes da aplicação esteja seguro que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e com a espessura do produto aplicado.

Não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, pois poderão ocorrer alterações de cor e aspecto. Não deve ser aplicado sobre superfícies condensadas.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

**Para maiores informações consultar o Departamento Técnico através do fone especificado no final deste boletim.**